




Vzorník potahů



Kategorie S



Gramáž 370g/m2 +/-5%
 Složení 100% polyester
 Test Martindale 74 000
 Pilling 5
 Světlostálost 4
 Nehořlavost EN1021-1



Kategorie C



Gramáž 270g/m2 +/-5%
 Složení 100% polyester
 Test Martindale 50 000
 Pilling 4
 Světlostálost 4
 Nehořlavost EN1021-1






Vzorník potahů




Kategorie OR




Gramáž 255g/m2 +/-5%
 Složení 90% PES, 10% NY
 Test Martindale 50 000
 Pilling 4-5
 Světlostálost 4
 Nehořlavost EN1021-1



Kategorie W



Gramáž 310g/m2 +/-5%
 Složení 100% polyester
 Test Martindale 55 000
 Pilling 4-5
 Světlostálost 4
 Nehořlavost EN1021-1







Vzorník potahů Gabriel®



Kategorie T / TEMPT



60900



61173



60147



60146



61169



66131




68100


Gramáž 504g/1m
Složení 100% polyester
Test Martindale 100 000
Nehořlavost EN1021-1&2 /BS 5852




Kategorie SM / STEP MELANGE



60021



60004



68162



62073



67007



65091



6151

Gramáž 470g/1m
Složení Trevira CS 100%
Test Martindale 100 000
Nehořlavost EN1021-1&2 / BS 5852




Kategorie B/ BOND



60097



60096



66158



62077



63085



64185



62078

Gramáž 530g/1m
Složení 100% polyester
Test Martindale 100 000
Nehořlavost EN1021-1&2






Vzorník potahů




Kategorie L



Gramáž 410g/m2 +/-15
 Složení 100% vlna
 Test Martindale 50 000
 Pilling 4-5
 Světlostálost 4
 Nehořlavost EN1021-1
 EN1021-2
 TB 117:2013

Kategorie GI



Gramáž 830g/m2 +/-40 g/m2
 Složení PVC 85% bavlna 15%
 Test Martindale 150 000
 Světlostálost 6
 Nehořlavost M1 (NFP 92503)
 BS 5852
 EN 1021. 1-2

